

# NTXソライトフラットロイヤル (5分消、7分消、全艶消)

2液型ポリウレタン樹脂塗料 (上塗り)

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03014
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

## 特 長

- ・P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。
- ・乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。

## 用 途

- ・一般木工艶消仕上げ用フラット

## 容 量

24Lセット      48Lセット

## 塗 装 標 準

配合比	A液 対 B液 = 2 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合 (%)	スプレー	40 ~ 60
	刷毛	
標準塗布量 (g / m <sup>2</sup> )	60 ~ 80	
乾燥時間 (23)	指触	7分
	硬化	2時間
可使用時間	7時間	
塗り重ね時間	1 ~ 2時間	
混入可能な着色剤	ウルトラックステイン、NTX OTステインPG	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したものが)塗装時にブツとなる場合がありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。</li> <li>・ A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。</li> <li>・ 高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3 ~ 10%のウルトラックリターダーを添加してご使用ください。</li> <li>・ B液の使用後は必ず密栓して下さい。</li> <li>・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。</li> </ul>	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com