

NTXウルトラックZ - 1

2液型ポリウレタン樹脂塗料(下塗り)

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03023
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特長

- ・速乾性である。
- ・肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。
- ・カラーシーラーとして適している。
- ・PRT法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。

用途

- ・一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー
- ・木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー

容量 30kgセット

塗装標準

配合比	A液 対 B液 = 1 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合 (%)	スプレー	0 ~ 10
	刷毛	0 ~ 10
標準塗布量 (g / m ²)	60 ~ 80	
乾燥時間 (23)	指触	15分
	硬化	1.5時間
可使用時間	8時間	
塗り重ね時間	30分 ~ 8時間	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none">・ヤニ止めの目的では使用しないで下さい。・速乾性のため、ポリ密着可能時間に注意して下さい。・ポリエステル塗装の場合はシーラー面研磨を行って下さい。・A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したものが)塗装時にブツとなる場合がありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。・A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。・高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3 ~ 10%のウルトラックリターダーを添加してご使用。・B液の使用後は必ず密栓して下さい。・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。	

21世紀の環境技術開発に挑戦する

2013.04.01 改定

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com