

ウルトラック G - 88

2液型ポリウレタン樹脂塗料（下塗り）

特 長

- ・ヤニ止め効果に優れている。
- ・速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。

用 途

- ・ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。
- ・木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。

容 量 30kgセット

塗 装 標 準

配合比	A液 対 B液 = 1 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合（%）	スプレー	0～10
	刷毛	0～10
標準塗布量（g/m ² ）	60～80	
乾燥時間 （23℃）	指触	15分
	硬化	2時間
可使時間	4時間	
塗り重ね時間	2時間～40時間	
混入可能な着色剤	ウルトラックステイン、NTXOTステインPG	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none">・ヤニ分の多い材には、1回目のシーラーを充分乾燥（24時間位）させ数回塗装して下さい。・ポリエステル塗装の場合は、シーラー面研磨を行って下さい。・うすめ液は専用として、ウレタンシンナー#20を使用して下さい。・A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた（乾燥したもの）が塗装時にブツとなる場合がありますので使用前に吉野紙等で必ずる過してからご使用下さい。・A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。・高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3～10%のウルトラックリターダーを添加してご使用ください。・B液の使用後は必ず密栓して下さい。・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com