カクマサ KAKUMASA

F☆☆☆☆　環境対応型塗料
【食品衛生法（厚生省告示第370号）】

木材の質感を損なわない マットな仕上がり塗料

ノグロス

PREMIUM MATTE FINISH

商品特徴 Product Features

1. オイルフィニッシュのような質感を維持しながら
   ウレタン塗料と同じ塗膜性能が得られる
2. 通常のウレタン塗料の全艶消よりも
   更にマットな仕上がり感が得られる
3. 素材本来の質感を生かしたマットな仕上がり
4. 和室などの白木の汚れ、手垢、日焼けから木部を守る
5. 国土交通省『改正建築基準法（平成15年7月施工）』に適合
6. 厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合
7. 文部省『学校環境衛生の基準』に適合



用途　4Lセット／8Lセット／32Lセット

- 木工家具、内装建具、和室柱等ドア、巾木、窓枠
- カウンター、テーブルトップ

大阪塗料工業株式会社
http://www.osaka-toryo.com/
本社／〒536-0001 大阪府大阪市城東区古市3丁目4番20号　TEL.06（6934）3271（代表）／FAX.06（6934）3250
福井工場／〒913-0038 福井県坂井市三国町米納津テクノポート2-3-4　TEL.0776（81）6101／FAX.0776（81）6106

塗膜性能

	ノグロス	自然塗料
耐水性	◯（影響が少ない）	×（跡が残りやすい）
耐熱性	◯（影響が少ない）	×（跡が残りやすい）
耐汚染性	◯（影響が少なく落ちやすい）	×（跡が残りやすい）
素材感	◯（オイルのような質感）	◎（オイル本来の質感）

塗装標準

配合比		主剤：硬化剤＝1：1
使用シンナー		NTXウレタンシンナー
標準希釈割合（%）	スプレー	0～10
標準塗布量（g/㎡）		60～80
乾燥時間（23℃）		2時間
塗り重ね時間		2時間以上

標準塗装工程

工程	塗料その他	配　合	乾燥時間（23℃）	塗布量（g/㎡）
素地調整	研磨紙#180～#240			
下塗り	NTXソライトサンディング NY A液	100	2時間以上	80～100
	NTXソライトサンディング NY B液	50		
	NTXウレタンシンナー	スプレー 45～60		
研磨	研磨紙#320～#400			
上塗り	ノグロス　A液	100	2時間以上	60～80
	ノグロス　B液	100		
	NTXウレタンシンナー	スプレー 0～20		

使用上の注意事項

- B液（硬化剤）の使用後は、すぐに中蓋で密栓してください。
- A液（主剤）の半端を使われる場合、塗装時に缶の縁や内壁についた乾燥したものがブツとなる場合がありますので、使用前に吉野紙などで必ずろ過してからご使用ください。
- A液、B液ともに、直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。
- 高温、高湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。

取り扱い上の注意事項

- 取扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
- 塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 目に入った場合は、多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、せっけん水で洗い、痛みや皮膚に変化があるときには医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、無理に吐き出そうとせずにできるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 気分が悪くなった場合は、作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。
- 詳しくは、SDS（製品安全データシート）をご覧ください。

大阪塗料工業株式会社
ISO認証取得

本　　社　〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL 06（6934）3271（代表）FAX06（6934）3250

福井工場　〒913-0038 福井県坂井市三国町米納津テクノポート2-3-4
TEL 0776（81）6101　　FAX0776（81）6106

http://www.osaka-toryo.com/ E-mail:info@osaka-toryo.com

代理店

2025.03.2000