

NTXウルトラックサフェーサー

(ナチュラル・黒・白)

2液型ポリウレタン樹脂塗料（中塗り）

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	○03107
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・ 素地密着性が良い
- ・ 肉持ちに優れている

用 途

- ・ 一般木工、ボード、面材等エナメル仕上げの中塗り
- ・ 仏壇、仏具の中塗り

容 量

20kgセット

塗 装 標 準

配合比	A液 対 B液 = 4 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合 (%)	スプレー	20～40
	刷毛	—
標準塗布量 (g/m ²)	80～120	
乾燥時間 (23℃)	指触	5分
	硬化	1時間
可使時間	3時間	
塗り重ね時間	2時間	
肉持性	○ (良好)	
使用上の注意事項	硬化剤 ・ 低温用 (15℃以下) ・ 高、中温用 (15℃以上) の各季節に適応したタイプを使用して下さい。	

2020. 3. 28 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com