

NTXソライトフラットNY

(艶有り、5分消、7分消、全艶消)

2液型ポリウレタン樹脂塗料(上塗り)

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03111
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
- ・無黄変タイプ。

用 途

- ・一般木工部仕上用塗料

容 量

5 Lセット 20 Lセット

塗 装 標 準

配合比	A 液 対 B 液 = 4 対 1	
使用シンナー	NTXウレタンシンナー	
標準希釈割合 (%)	スプレー	30 ~ 50
	刷毛	10 ~ 20
標準塗布量 (g / m ²)	60 ~ 80	
乾燥時間 (23)	指触	6分
	硬化	2時間
可使時間	7時間	
塗り重ね時間	2時間以上	
混入可能な着色剤	ウルトラックステイン、NTX OTステインPG	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none">・うすめ液は専用として、NTXウレタンシンナーを使用して下さい。・A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので、使用前に吉野紙等で必ず口過してからご使用下さい。・A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。・高温、高湿時に塗膜の白化を生じることがあります。その場合は3 ~ 10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。・B液は使用后必ず密栓して下さい。	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com