

F☆☆☆☆

環境対応型塗料・2液型ポリウレタン樹脂塗料

NTXウルトラック木匠シリーズ

F☆☆☆☆、非トルエン・キシレン、無鉛で人と環境に優しい2液型のポリウレタン樹脂塗料です。

混合比が1:1と容易で4Lセットの少量サイズから品揃えしております。屋内木部用で高級感のある仕上がりが得られます。耐久性が必要なカウンター・テーブルトップや高級家具仕上げ等に最適です。

- 国土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」に適合
- 厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」に適合
- 文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合

特長

【NTXウルトラック木匠ハイグロス】

- 肉持ち感があり高光沢である。
- 耐摩耗性に優れている。

【NTXウルトラック木匠サンディング】

- 速乾性で、研磨性もよい。
- PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。

【NTXウルトラック木匠シーラー】

- ヤニ止め効果に優れている。
- 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。

【NTXウルトラック木匠フラット】

- 耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。
- スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。
- 速乾性で、作業性に優れている。
- 高硬度で耐スリ傷性に優れている。
- PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。

用途

【NTXウルトラック木匠ハイグロス・フラット・サンディング】

- 木工家具
- ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ

【NTXウルトラック木匠シーラー】

- ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用
- 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー

木工家具



窓枠



ドア



階段手摺り



塗装標準

製品名		NTXウルトラック木匠 ハイグロス	NTXウルトラック木匠 フラット	NTXウル サン
使用シンナー		NTXウレタンシンナー	NTXウレタンシンナー	NTXウル
標準希釈割合(%)	スプレー	10~20	20~30	1
	刷毛	0~5	10~20	0
標準塗布量(g/m ²)		60~80	60~80	8
乾燥時間(23℃)	夏	4~5時間	1.5~2時間	1
	冬	12時間以上	2.5~3時間	0
可使時間		6時間	夏 / 4時間 冬 / 8時間	0
塗り重ね時間		1~2時間	30分以上	0
特長		肉持ち感 / ○ 混入可能な着色剤 / ウルトラックステイン、 NTX OTステインPG	肉持ち感 / ○ 混入可能な着色剤 / ウルトラックステイン、 NTX OTステインPG	肉
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"> ・ B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。 ・ A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。 ・ A,B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。 ・ 高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。 ・ A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。 ・ A,B液共に、低温低湿の条件下で保管してください。 ・ 高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ B液(硬化剤)の使用後は、すぐに内蓋で密栓してください。 ・ A液(主剤)の半端を使用される場合は、缶の内外壁についた乾燥したものが、塗装時ブツとなる場合がありますので、吉野紙等で必ずろ過してからご使用ください。 ・ 高温多湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。

塗装仕様

■ 標準

表面仕上	2液ウレタン塗り	塗装品	木部内装、カウンター	表面仕上	着色2液ウレタン塗り	塗装品	木部内装、カウンター				
工程	塗料その他	配合	乾燥時間(23℃)	塗布量(g/m ²)	工程	塗料その他	配合	乾燥時間(23℃)	塗布量(g/m ²)		
1	素地調整	研磨紙 #180~240			1	素地調整	研磨紙 #180~240				
2	中塗り	NTXウルトラック木匠サンディングA液 NTXウルトラック木匠サンディングB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 0~20 20~40	2時間	80~100	2	着色	Wステイン(各色)	100	4時間	30~50
3	研磨	研磨紙 #320~400			2	下塗り	NTXウルトラック木匠サンディングA液 NTXウルトラック木匠サンディングB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 0~20 20~40	2時間	80~100	
4	上塗り	NTXウルトラック木匠フラット各艶A液 NTXウルトラック木匠フラット B液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 20~40 40~60	2時間以上	60~80	3	研磨	研磨紙 #320~400			
					4	上塗り	NTXウルトラック木匠フラットA液 NTXウルトラック木匠フラットB液 NTXウレタンシンナー (刷毛) (スプレー)	100 100 20~40 40~60	2時間以上	60~80	

※ヤニ分の多い材や吸い込みの強い材をご使用時は下塗りにNTXウルトラック木匠シーラーをご使用ください。

※NTXウルトラック木匠フラット艶有りは通常の艶有りの艶感ですが更に高光沢にしたい場合はNTXウルトラック木匠ハイグロスをご使用ください。

※ヤニ分の多い材や吸い込みの強い材をご使用時は下塗りにNTXウルトラック木匠シーラーをご使用ください。

※NTXウルトラック木匠フラット艶有りは通常の艶有りの艶感ですが更に高光沢にしたい場合はNTXウルトラック木匠ハイグロスをご使用ください。

カクマサ KAKUMASA

F☆☆☆☆

環境対応型塗料・2液型ポリウレタン樹脂塗料

NTXウルトラック

TAKUMI

木匠

シリーズ

■ NTXウルトラック木匠ハイグロス

■ NTXウルトラック木匠フラット

■ NTXウルトラック木匠サンディング

■ NTXウルトラック木匠シーラー

推奨着色剤

■ W-STAIN(Wステイン)

(水性顔料系 木地着色剤)



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORIYO KOGYO CO., LTD.

環境対応型塗料基本仕様一覧

分類	自然塗料	酒精ニス	水性塗料											1液ウレタン塗料		2液ウレタン塗料				ラッカー系塗料		着色剤	目止め剤													
														湿気硬化型																						
品名	ユーロオイルクリヤー	ユーロオイルワックス	ユーロカラー	濃口シケラックニス	#110シケラックニス	改良とうめい白ラックニス	改良乳状白ラックニス	Wステイン	マルチステイン	ウォルタ 艶有り	ウォルタ 各艶消	ウォルタ サンディング	ウォルタ 床用 各艶	水性ユーロボンテン	イズミ 各艶	895 艶有り	895 各艶消	サンディング #700	NTXウルトラック	木匠ハイグロス	木匠ウルトラック	木匠フラット 各艶	木匠サンディング	木匠ウルトラック	木匠シーラー	NTXウルトラック	クリヤー	NTXラッカー	フラット 各艶消	サンディングシーラー	ウルトラックスステイン	NTXラッカー PG	HGXホワイトフイバー			
容量	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	100ml 0.7L 3.5L 14L	4L 15kg	4L 15kg	4L 15kg	4L 15kg	0.9L 3.5L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	0.9kg 4kg 16kg	3.5kg 14kg	4kg 16kg	1L 4kg 16kg	4kg 16kg	4kg 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	4L 16kg	300ml 4L 16L	0.9kg 3.5kg 14kg	4kg 20kg				
系統	溶剤系	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	水性系							●	●	●	●	●	●	●	●																					
用途	屋内用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	屋外用														●																					
塗装方法	刷毛	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	スプレー				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
臭気(低臭)	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●																					
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆	F☆☆☆☆☆		
非トルエン・キシレン塗料	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
鉛フリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
食品衛生法(塗膜)	20号適合								●	●						●	●			●																
	257号適合	●	●	●																																
国土交通省改正建築基準法適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
厚生労働省有害化学物質ガイドライン適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
文部科学省学校環境衛生基準適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
備考			13色					15色	15色	5分消、全艶消		艶有り、5分消	13色	艶有り、5分消、全艶消		5分消、7分消、全艶消			艶有り、5分消、全艶消								5分消、7分消、全艶消		5色	7色						

※薬剤成分を含んでおりますので、頻りに肌に触れる箇所には使用しないでください。

21世紀の環境技術開発に挑戦する
ISO 9001 審査登録 JCQA-0872

 **大阪塗料工業株式会社**
OSAKA TORYO KOGYO CO., LTD.

本社 〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL.06(6934)3271(代表) FAX.06(6934)3250

福井工場 〒913-0038 福井県坂井市三国町米納津テクノポート2-3-4
TEL.0776(81)6101 FAX.0776(81)6106

http://www.osaka-toryo.com/ E-mail: info@osaka-toryo.com

代理店



2014.9.3000