

ブロンズ液

合成樹脂系塗料

特 長

- ・ 銀粉用

用 途

- ・ 額縁、玩具等

容 量

400ML 4L 15kg

塗 装 標 準

使用シンナー		塗料用シンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	30～40
	刷毛	10～20
標準塗布量(g/m ²)		80～100
乾燥時間 (23)	指触	50分
	硬化	4時間
塗り重ね時間		4時間以上
外 観		無色透明
適合する下塗り塗料		ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
適合する上塗り塗料		
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・ 銀粉用として用いる際は、ブロンズ粉は、塗料に対して20～30%が最適です。・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2013.04.01 改定

