

ブロンズ液

合成樹脂系塗料

特 長

- ・ 銀粉混合用

用 途

- ・ 額縁、玩具等

容 量

400ML 4L 15kg

塗 装 標 準

使用シンナー		塗料用シンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	30～40
	刷毛	10～20
標準塗布量(g/m ²)		80～100
乾燥時間 (23℃)	指触	50分
	硬化	4時間
塗り重ね時間		4時間以上
外観		無色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・ 銀粉を添加する際は、塗料に対して20～30%が最適です。・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2020.08.21 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com