

ブロンズクリヤー

ニトロセルロースラッカー系塗料

特 長

- ・ 無酸性クリヤー
- ・ 金粉用

用 途

- ・ 額縁、玩具等

容 量

4 L 16 L

塗 装 標 準

使用シンナー	ラッカーシンナー#100	
標準希釈割合 (%)	スプレー	80~100
	刷毛	60~80
標準塗布量(g/m ²)	80~100	
乾燥時間 (23)	指触	5分
	硬化	20分
塗り重ね時間	20分以上	
外観	無色透明	
適合する下塗り塗料	ラッカー系サンディングシーラー、 ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング	
適合する上塗り塗料		
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none">・ 金粉用として用いる際は、ブロンズ粉は、塗料に対して20~30%が最適です。・ 高湿度の際は、ラッカー系リターダーを併用して下さい。・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com