

# ライトレックス艶消（5分消）

1 液型油変性ポリウレタン樹脂塗料（無鉛タイプ）

## 特 長

- ・ 耐摩耗性に優れている。
- ・ ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れている。
- ・ 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易い。

## 用 途

- ・ 住宅木部（窓枠、戸、手摺、縁台等）

容 量      1 L      4 L      16 L

## 塗 装 標 準

使用シンナー		塗料用シンナー（ペイントうすめ液）
標準希釈割合 （%）	スプレー	*
	刷毛	0 ~ 10
標準塗布量 (g / m <sup>2</sup> )		80 ~ 100
乾燥時間 (23)	指触	60分
	硬化	6時間以上
塗り重ね時間		7時間以上
外 観		乳褐色
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・ 下塗りにペンキやラッカーを使用していると密着不良や乾燥不良の原因になります。</li><li>・ 研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。</li><li>・ ワックスをかけたものの上には塗れません。</li><li>・ 塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。</li><li>・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。</li></ul>

\*原則として、スプレー塗装は避けて下さい。自然発火の原因になります。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)