

ライトレックス外部用

1 液型油変性ポリウレタン樹脂塗料

特 長

- ・ 耐候性に優れている。
- ・ 肉持ち感のある塗膜を形成する。
- ・ 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易い。

用 途

- ・ 屋外木部（雨戸、門柱、外板、軒天井等）

容 量 5 0 0 M L 1 L 4 L 1 6 L

塗 装 標 準

使用シンナー	塗料用シンナー（ペイントうすめ液）	
標準希釈割合 （%）	スプレー	*
	刷毛	20～30
標準塗布量（g/m ² ）		80～100
乾燥時間 （23℃）	指触	6時間
	硬化	12～15時間以上
塗り重ね時間		12時間以上
外 観		褐色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・ 外部でも紫外線や風雨の強い所、湿気の多い所等には耐久性強化の為に3回塗りをお勧めします。・ 下塗りにペンキやラッカーを使用していますと密着不良や乾燥不良の原因になります。・ 研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。・ ワックスをかけたものの上には塗れません。・ 塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

*原則として、スプレー塗装は避けて下さい。自然発火の原因になります。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toriyo.com> E-mail info@osaka-toriyo.com