

ウルトラック 895 (艶有り、5分消、7分消、全艶消)

1 液湿乾型ポリウレタン樹脂塗料

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	○03037
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	○03038
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・比較的速乾性であり、光沢が大変良い。
- ・耐水性、研磨性に優れている。
- ・食器容器用として使用して安全である。

(乾燥後の塗膜は、食品安全衛生法第20号規格に適合している)

用 途

- ・木工家具等、木工製品の上塗り
- ・建築木部 (窓枠、柱等)
- ・木製食器類 (茶碗、杓子、おしぼり入れ等)

容 量 4 k g 1 6 k g

塗 装 標 準

使用シンナー	NTXウレタンシンナー、NTXウレタンシンナー#100	
標準希釈割合 (%)	スプレー	20～30
	刷毛	10～20
標準塗布量 (g/m ²)	80～100	
乾燥時間 (23℃)	指触	20分
	硬化	2時間
塗り重ね時間	4～5時間	
外観	淡黄色透明	
使用上の注意事項	・湿気硬化剤クリヤーですので使用後は、必ず中栓をして下さい。 ・高温、高湿度の状況で厚塗りすると発泡することがあります。 この場合は、ウルトラックリターダーを少量 (2～5%) 添加して下さい。 ・使用した残りは元の容器に戻さないで下さい。 ・刷毛の洗浄は、ウレタンシンナーを使用して下さい。 ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。	

2020. 12. 03 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com