

ウルトラック 895 (艶有り、5分消、7分消、全艶消)

1 液湿乾型ポリウレタン樹脂塗料

(社)日本塗料工業会登録		(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03037	登録番号	03038
ホルムアルデヒド 放散等級	F	ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp	問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・ 比較的速乾性であり、光沢が大変良い。
- ・ 耐水性、耐研磨性に優れている。
- ・ 食器容器用として使用して安全である。

(乾燥後の塗膜は、食品安全衛生法第20号規格に適合している)

用 途

- ・ 木工家具等、木工製品の上塗り、透明仕上げ
- ・ 建築木部(窓枠、柱等)の重ね塗り
- ・ 木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり入れ等)

容 量 4 k g 1 6 k g

塗 装 標 準

使用シンナー	ウルトラックシンナー#20、#25 NTXウレタンシンナー#100	
標準希釈割合 (%)	スプレー	20~25
	刷毛	10~15
標準塗布量(g/m ²)	80~100	
乾燥時間 (23)	指触	20分
	硬化	2時間
塗り重ね時間	4~5時間	
外観	淡黄色透明	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 湿気硬化型クリヤーですから使用後は、必ず中栓をして下さい。 ・ 高温、高湿度の状況で厚塗りすると発泡することがあります。この場合は、ウルトラックリターダーを少量(2~5%)添加して下さい。 ・ 極端な厚塗りは発泡の原因となりますのでお薦めできません。 ・ 刷毛の洗浄は、ウレタンシンナーを使用して下さい。 ・ 使用した残りの塗料は元の容器に戻さないで下さい。 	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com