

# ウルトラックサンディング#700

1液湿乾型ポリウレタン樹脂塗料（中塗り）

## 特長

- ・肉持ち感が良く研磨性に優れている。
- ・上塗り塗料との適合性に富んでいる。

## 用途

- ・木工家具、屋内用木工製品の中塗り
- ・屋内建築木部（窓枠、床、階段、柱等）の中塗り

容量 4kg 16kg

## 塗装標準

使用シンナー		ウルトラックシンナー#20、#25 NTXウレタンシンナー#100
標準希釈割合 (%)	スプレー	20～30
	刷毛	10～20
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		80～100
乾燥時間 (23)	指触	20分
	硬化	2時間
塗り重ね時間		3時間以上
外観		乳白色
適合する下塗り塗料		2液型ウレタンシーラー
適合する上塗り塗料		ウルトラック895、2液型ウレタンクリヤー
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・湿気硬化型クリヤーですから使用後は、必ず中栓をして下さい。</li><li>・高温、高湿度の状況で厚塗りすると発泡することがあります。この場合は、ウルトラックリターダーを少量(2～5%)添加して下さい。</li><li>・上塗りに油変性ウレタン樹脂塗料を使用しないで下さい。</li><li>・極端な厚塗りは発泡の原因となりますのでお薦めできません。</li><li>・塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。</li><li>・刷毛の洗浄は、ウレタンシンナーを使用して下さい。</li><li>・使用した残りの塗料は元の容器に戻さないで下さい。</li></ul>

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)