

# クリヤーラッカー # 6 6 0

ニトロセルロースラッカー系塗料

## 特 長

- ・耐研磨性が良い。
- ・レベリングが優れ平滑な塗面になる。
- ・高粘度品

## 用 途

- ・一般木工製品
- ・建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等

容 量            4 L      1 6 L

## 塗 装 標 準

使用シンナー	NTXラッカーシンナー、ラッカーシンナー # 1 0 0	
標準希釈割合 (%)	スプレー	1 0 0 ~ 1 3 0
	刷毛	5 0 ~ 8 0
標準塗布量 (g / m <sup>2</sup> )	6 0 ~ 8 0	
乾燥時間 (23)	指触	1 0 分
	硬化	2 時間以内
塗り重ね時間	3 0 分以上	
外 観	淡黄色透明	
使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール(ラッカー系リターダー)を併用して下さい。</li><li>・塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。</li><li>・刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。</li><li>・室内で塗装される場合、換気は充分注意して下さい。</li><li>・火気には十分注意して下さい。</li></ul>	

2 0 1 3 . 0 4 . 0 1 改定

2 1 世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9 0 0 1 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市 3 丁目 4 番 20 号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート 2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)