

クリヤーラッカー # 8 8 0

ニトロセルローズラッカー系塗料

特 長

- ・塗膜は非常に肉持ち感に富み、高光沢を有します。
- ・レベリング性に優れ、平滑な塗面が得られます。

用 途

- ・一般木工製品
- ・家具・建築木部内装・店舗塗装等

容 量 4 L 1 5 k g

塗 装 標 準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー、ラッカーシンナー # 1 0 0
標準希釈割合 (%)	スプレー	60 ~ 70
	刷毛	40 ~ 50
標準塗布量 (g / m ²)		60 ~ 80
乾燥時間 (23)	指触	3分
	硬化	15分
塗り重ね時間		30分以上
外 観		淡黄色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール（ラッカー系リターダー）を併用して下さい。・塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。・刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。・室内で塗装される場合、換気は十分注意して下さい。・火気には十分注意して下さい。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com