

# NTXラッカークリヤー

ニトロセルローズラッカー系塗料(上塗り)

## 特 長

- ・P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・耐摩耗性に優れている。
- ・レベリングが優れ平滑な塗面になる。

## 用 途

- ・一般木工製品
- ・建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等

容 量      4 L      1 6 L

## 塗 装 標 準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	60～70
	刷毛	40～50
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		60～80
乾燥時間 (23)	指触	15分
	硬化	30分
塗り重ね時間		30分以上
外 観		淡黄色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール(ラッカー系リターダー)を併用して下さい。</li><li>・塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。</li><li>・刷毛の洗浄は、NTXラッカーシンナーを使用して下さい。</li><li>・室内で塗装される場合、換気は十分注意して下さい。</li><li>・火気には十分注意して下さい。</li></ul>

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)