

ラッカーサンディング#200

ニトロセルローズラッカー系塗料

特長

- ・速乾性
- ・作業性が良好
- ・研磨性、肉持ちに優れている

用途

- ・木工家具、室内用木工製品の中塗り
- ・屋内建築木部（窓枠、巾木、柱等）の中塗り

容量 4 L 16 L

塗装標準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー、ラッカーシンナー#100
標準希釈割合 (%)	スプレー	80～120
	刷毛	40～60
標準塗布量(g/m ²)		80～100
乾燥時間 (23)	指触	10分
	硬化	40分
塗り重ね時間		30分以上
外観		乳白色
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコールを併用して下さい。・極端な厚塗りは、白化及び乾燥不良の原因となりますのでお薦めできません。・塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。・刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。・室内で塗装される場合、換気に十分注意して下さい。・火気には十分注意して下さい。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com