

# NTXラッカーサンディング# 25

ニトロセルロースラッカー系塗料（中塗り）

## 特 長

- ・ P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・ 速乾性で作業が良好。
- ・ 研磨性に優れており、ペーパー絡みがほとんどない。
- ・ 肉持ちに優れている。

## 用 途

- ・ 一般木工家具、室内用木工製品の中塗り
- ・ 屋内建築木部（窓枠、巾木、柱等）の中塗り

## 容 量

16 L

## 塗 装 標 準

使用シンナー		NTXラッカーシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	90～100
	刷毛	70～80
標準塗布量 (g/m <sup>2</sup> )		80～100
乾燥時間 (23)	指触	10分
	硬化	20分
研磨可能時間		1時間以上
外 観		乳白色
適合する下塗り塗料		NTXライトシーラー、ラッカー系シーラー
適合する上塗り塗料		NTXラッカークリヤー、NTXラッカーフラット
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・ 高湿度の際は、白化し易いのでネオグリコール（ラッカー系リターダー）を併用して下さい。</li><li>・ 極端な厚塗りは、白化及び乾燥不良の原因となりますので薦め出来ません。</li></ul>
その他の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・ 塗装前に、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。</li><li>・ 刷毛の洗浄は、ラッカーシンナーを使用して下さい。</li><li>・ 室内で塗装される場合、換気に充分注意して下さい。</li><li>・ 火気には充分注意して下さい。</li></ul>

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)