

# NTXライトシーラー

合成樹脂塗料（下塗り用シーラー）

## 特 長

- ・速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。
- ・木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。
- ・オイルステインの色押さえとしても使用できる。
- ・P R T Rの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。

## 特 長

- ・油変性ウレタン樹脂塗料（ライトレックス）や2液型ウレタン樹脂塗料（NTXウルトラック木匠シリーズ）また、ラッカー系塗料の下塗りシーラー

容 量      4 L      1 6 L

## 塗 装 標 準

使用 シ ン ナ ー		NTXラッカーシンナー
標準希釈割合 (%)	スプレー	30～40
	刷毛	0～20
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		60～80
乾燥時間 (23)	指触	10分
	硬化	30分
塗り重ね時間		1時間以上
外 観		無色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・塗装前に、塗装表面のワックスや油分は、ラッカーシンナーや洗剤で除いて頂き乾燥後、ケバを#180～#240サンドペーパーで研磨して下さい。</li><li>・刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用して下さい。</li><li>・屋内で塗装される場合は、換気には十分注意して下さい。</li><li>・火気には十分注意して下さい。</li></ul>

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)