

# カクマサライト

天然樹脂系ニス

## 特 長

- ・速乾性
- ・肉持ち性が良い
- ・高光沢

## 用 途

- ・一般木部用
- ・籐等の手工芸品

容 量      400ML      4L      15kg

## 塗 装 標 準

使用シンナー	ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー	
標準希釈割合 (%)	スプレー	5～10
	刷毛	0～5
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )	80～100	
乾燥時間 (23)	指触	10分
	硬化	90分
塗り重ね時間	4時間以上	
外 観	黄褐色透明	
使用上の注意事項	・塗り変え時の塗装前には、塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。 ・刷毛の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。 ・火気には充分注意してください。 ・屋内で塗装される場合、換気に充分注意して下さい。	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)