

セラックニス

酒精ニス（天然樹脂塗料）

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	03098
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp

特 長

- ・肉持ち、光沢が良い。
- ・光沢、色相が良い。

用 途

- ・家具、箱物等木工一般
- ・屋内内装等の建築木部一般

容 量 400ML

塗 装 標 準

使用うすめ液		I P A
標準希釈割合 (%)	スプレー	10～20
	刷毛	0～10
標準塗布量(g/m ²)		40～60
乾燥時間 (23)	指触	5分
	硬化	1時間
塗り重ね時間		2時間以上
外 観		茶褐色
使用上の注意事項		・セラックニスは天然樹脂です。貯蔵安定時期は約9ヶ月です。それ以上保存されますと、塗装時に乾燥不良を起こすことがありますのでご注意ください。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com