

濃口シケラックニス

酒精ニス（天然樹脂塗料）

特 長

- ・肉持ちが良い。
- ・旧 JIS K-5431 1種相当品

用 途

- ・家具、その他木製品の上塗り
- ・ラッカー等の吸い込み止め
- ・オイルステインのにじみ止め

容 量 4 L 15 k g

塗 装 標 準

使用シンナー		メタノール
標準希釈割合 (%)	スプレー	30～40
	刷毛	20～30
標準塗布量(g/m ²)		60～80
乾燥時間 (23)	指触	5分
	硬化	60分
塗り重ね時間		2時間以上
外 観		黄褐色透明
使用上の注意事項		・長期保存されますと、乾燥性が悪くなりますので、できるだけ早くご使用ください。 ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場
〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com