

(改良) 乳状白ラックニス

酒精ニス(合成樹脂塗料)

特 長

- ・肉持ちが良い
- ・長期保存安定性が良い

用 途

- ・家具、ラッカー等の吸い込み止め
- ・オイルステインのにじみ止め

容 量 4 L 15 k g

塗 装 標 準

使用シンナー	メタノール	
標準希釈割合 (%)	スプレー	10 ~ 20
	刷毛	0 ~ 10
標準塗布量(g/m ²)	60 ~ 80	
乾燥時間 (23)	指触	5分
	硬化	60分
塗り重ね時間	2時間以上	
外 観	乳白色	
使用上の注意事項	・長期保存されますと、乾燥が悪くなりますので、出来るだけ早くご使用下さい。 ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。	

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

I S O 9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com