

金ニス

酒精ニス（天然樹脂塗料）

特 長

- ・ 耐水性がよい。
- ・ 速乾性で作業性がよい。

用 途

- ・ 一次防錆用

容 量

400ML 4L 15kg

塗 装 標 準

使用シンナー		メタノール、IPA
標準希釈割合 (%)	スプレー	10～20
	刷毛	0～10
標準塗布量(g/m ²)		60～80
乾燥時間 (23)	指触	5分
	硬化	60分
塗り重ね時間		2時間以上
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・ 長期保存されますと、乾燥が悪くなりますので、出来るだけ早くご使用下さい。・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com